
杭州之江JS-225通用型中性硅酮门窗胶



通用型中性硅酮密封胶 12.5级；

满足JC/T881-2001 12.5E混凝土建筑接缝用胶标准、GB/T14683-2003 12.5E硅酮建筑密封胶标准；

容易使用：可以随时挤出使用；

优良的触变性和挤出性，在任何气温下（-40℃至100℃）都可挤出；

良好的附着力，对大多数建材具有优异的粘接性；

良好的耐紫外线、耐臭氧和耐气候老化性能；

与中性硅酮胶和结构胶有良好的相容性。

1.杭州之江JS-225通
用型中性硅酮密封胶是一种单组份、中模
量，中性固化门窗胶
。JS225产品对大部分的建筑材料，不需用底涂，都能产生优越的粘结性。适合用于各类建筑门窗、门窗玻璃安装密封。

2.杭州之江JS-225通用型中性硅酮密封胶具有优异的粘结性和耐气候老化性能，经测试，满足JC/T881-2001 12.5E和GB/T14683-2003 12.5E的各项性能指标。

3.储存方式：以原包装存在干燥通风、27℃或更低的温度环境条件下，之江JS-225产品自生产之日起，保质期为12个月，请注意包装上的生产日期。

4.使用前的准备工作：按照要求安装衬垫材料或接口填补剂，垫杆隔离物和胶带。同接口相联的区域应采用遮蔽带，以确保密封胶密封线的整洁。

5.为确保在多孔性或非多孔性表面的最佳粘结性，在工程开工前都应做粘结性测试。

6.注胶时应均匀施力，使胶充满被黏缝内然后修整。

Product link：https://www.china-mg.cn/?p=1081