

---

## 之江JS-333 单组份改性聚氨酯组角胶



改性单组份聚氨酯组角胶；

满足JC/T 482-2003聚氨酯建筑密封胶标准；

---

适用于铝合金、钢塑共挤、铝塑复合、木铝复合等门窗；

幕墙出现的变形、开裂渗漏等问题；

地板系统的粘结。

### 1.杭州之江

JS-333单组份改性聚氨酯组角胶，适用于高强度的弹性粘结，室温固化后弹性好，初始强度、抗张强度、粘结强度高，抗温差能力强，与基材柔性连接，且绿色环保无污染。

2.杭州之江 JS-333单组份改性聚氨酯组角胶具有优异的耐候性和抗老化能力，可提高门窗的使用寿命，经测试满足JC/他482-2003的各项性能指标。

3.储存方式：以原包装储存在干燥通风、27°C或更低的环境温度条件下，保质期为12个月，请注意包装上的生产日期。

4.组角胶为灌装结构。使用时所有表面必须彻底清洁干净，无灰尘，无铁锈无油渍；切下螺纹线顶端后，更具缝隙宽度切下喷嘴，旋转固定喷嘴；把罐料安装到胶枪上，往型材腔壁中施胶或在角码上施胶。

5.当本产品浸水的场合使用，那么应在浸水前充分固化，（20°C条件下干燥7天）

6.做好的门窗应在码放运输的过程中避免过度的不均衡受力和剧烈碰撞。由于组角胶一般在7天左右达到最大强度，建议尽量在一周后开始工程安装。

7.切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化的胶黏剂应及时用大量的清水清洗并向医生求助。

Product link : <https://www.china-mg.cn/?p=1135>