

---

## 德国瓦克130玻璃装配有机硅密封胶



### 产品特性

满足德国标准化学会DIN32622-2006 玻璃鱼缸：要求和试验

不流淌、固化速度快、表干时间短。

---

从低温（+5度）到高温（+40度）均具有优良的挤出性

低固化收缩

从低温（-40度）到高温（+150度）均具有良好的柔韧性。

良好的施工性能，胶浆粘度高。

瓦克WACKER

E130玻璃装配胶

是一种单分组，酸性固化，快速固化，具有优异机械性能的有机硅密封胶，适合水族馆结构密封和工业用途，在室温环境和空气中的水汽接触反应形成具有长期柔韧性能的有机硅弹性体。

储存：

在阴凉、干燥处至少18个月

使用说明:

用于承受机械应力接口密封

用于需要迅速产生机械强度的接口密封

用于制造安装符合DIN 32622-2006 标准要求的玻璃鱼缸。连接缝至少需要1MM胶层厚度；固化温度需要控制在15~40度

Product link : <https://www.china-mg.cn/?p=1826>